

### Netwax NI 4

#### Balik aglari icin antifouling

#### Aciklama

Netwax NI 4 balik aglari icin kolay temizlenebilen, buyumeyi azaltan ve kurumayi onleyen yuksek etkili bir antifouling boyadir.

#### Faydalari

- Yeniden kullaniminda da uygulamasini kolaydir.
- Cogunlukla kaygan yuzeylerde olmak uzere, homojen ve puruzsuz bir film (zar) birakir
- Karisik halde asili aglari kurumasini saglar.
- Aglar uygulama sonrasini stoklanabilir.
- Aglar yumusak ve esnek kalir.
- Temiz sudan gecirildiginde (su yosunu ve deniz otlari) kolay temizlenir.
- Hicbir ozel muamele veya havalandirmaya ihtiyac duymadan kapali alanda uygulanabilir.

#### Ozellikler

Bakir oksit toz yapmaz ve bu nedenle çevreye zarari yoktur.

Su ilaci seyreltmek icin kullanilir. Nemli aglarda da kullanilabilmektedir. Fakat en iyi sonuc kuru aglar uzerinde elde edilir.

Aglarin cok uzun zaman boyunca kullanildigi balik çiftliklerinde direncli su yosunlari aglarda ureyebilir. Bu gibi durumlarda, belirli kosullarda (isi, isik ve sicaklik) su yosunu uremesi onemli derecede artar. Boyle durumlarda aglari ilac ile korunabilmesi mumkun degildir.

#### Kullanim ve Uygulama

Netwax NI 4 uygulanmadan once aglar mumkun oldukca temiz olmalidir. Temizleme icin NetKem AS' nin Notvask urunu tavsiye edilir. Notvask pislikleri kaldirdigi gibi su yosunlarini onlemeyede yardimci olur. Eger mumkunse temizleme ag yikama makinesinde yapilmalidir.

Iyice karistirin. Temiz aglara su katilmadan kullanilmalidir. Aglar en az 20 dakika Nexwax NI 4 icinde tutulmalidir ve sonrasinda iyice kurutulmalidir. Kuruma suresi ortama bagli olarak yaklasik 8 saattir.

#### Onemli :

Eger aglara daha once uygulama yapilmamissa memnun edici sonucu garantiye almak icin test uygulamasini yapilmalidir. Kucuk bir test bolumun hizli kurutulmasinda sac kurutucu yardimci olabilir. (40 °C asmayin). Testin bilinmeyen aglara uygulanmasi tavsiye edilir.

Tekrar kullanilmadan once aglar tamamen kuru olmalidir.

Boyanmis aglar sadece acik denizlerde kullanilmalidir.

Havuz ve tanklarda kullanilmasi uygulanmis aglarda bakir toplanabileceginden tavsiye edilmez.

**Teslim edilen urun +4 °C sicakligin altinda acilmalidir. Bu sicakligin altinda muhafaza edilmemeli ve kullanilmamalidir.**

Tipik urun bilgisi	Renk, kuru film	Gorunum	pH-degeri	Flashpoint °C
Netwax NI 4	Kirmizi	Kirmizi emulsiyon	7 (notr)	As delivered: None Dry film: Above 200