

## Netwax NI Gold

### Balik aglari icin antifouling

### Aciklama

Netwax NI Gold balik aglari icin kolay temizlenebilen, buyumeyi azaltan ve kurumayi onleyen yuksek etkili bir antifouling boyadur.

### Faydalari

- Yeniden kullaniminda da uygulamasu kolaydur.
- Cogunlukla kaygan yuzeylerde olmak uzere, homojen ve puruzsuz bir film (zar) birakur.
- Karisik halde asili aglari kurumasini saglar.
- Aglar uygulama sonrasu stoklanabilir.
- Aglar yumusak ve esnek kalur.
- Temiz sudan gecirildiginde (su yosunu ve deniz otlari) kolay temizlenur.
- Hicbir ozel muamele veya havalandirmaya ihtiyaç duymadan kapali alanda uygulanabilir.

### Ozellikler

Bakur oksit toz yapmaz ve bu nedenle çevreye zaruru yoktur.

Su ilaci seyreltmek icin kullanilir. Nemli aglarda da kullanilabilmektedir. Fakat en iyi sonuc kuru aglar uzerinde elde edilir.

Aglari cok uzun zaman boyunca kullanildigi balik çiftliklerinde dirençli su yosunlari aglarda ureyebilir. Bu gibi durumlarda, belirli kosullarda (isi, isik ve sicaklik) su yosunu uremesi onemli derecede artur. Boyle durumlarda aglari ilac ile korunabilmesi mumkun degildir.

### Kullanim ve Uygulama

Urun uygulanmadan once aglar mumkun oldugunca temiz olmalıdır. Temizleme icin NetKem AS' nin Notvask urunu tavsiye edilir. Notvask pislikleri kaldirdigi gibi su yosunlarini onlemeyede yardimci olur. Eger mumkunse temizleme ag yikama makinesinde yapilmalidir.

Iyice karistirin. Temiz aglara su katılmadan kullanilmalidir. Aglar en az 20 dakika Nexwax NI Gold icinde tutulmalı ve sonrasinda iyice kurutulmalıdır. Kuruma suresi ortama bagli olarak yaklasik 8 saattir.

#### Onemli :

Eger aglara daha once uygulama yapilmamissa memnun edici sonucu garantiye almak icin test uygulamasu yapilmalidir. Kucuk bir test bolumun hizli kurutulmasinda sac kurutucu yardimci olabilir. (40 °C asmayin). Testin bilinmeyen aglara uygulanmasu tavsiye edilir.

Tekrar kullanılmadan once aglar tamamen kuru olmalıdır.

Boyanmis aglar sadece acik denizlerde kullanilmalidir.

Havuz ve tanklarda kullanilmasu uygulanmis aglarda bakur toplanabileceginden tavsiye edilmez.

**Teslim edilen urun +4 °C sicakligin altinda acilmalidir. Bu sicakligin altinda muhafaza edilmemeli ve kullanilmamalidir.**

Tipik urun bilgisi	Renk, kuru film	Gorunum	pH-degeri	Flashpoint °C
Netwax NI Gold	Kirmizi	Kirmizi emulsiyon	7 (notr)	As delivered: None Dry film: Above 200