

### Aciklama

Netwax T4 Anti-bite urunu deniz cipurasi ve morina baligi uretiminde kullanılan aglarin curumesini onleyici antifouling etkiye sahip cok ozel bir urundur. (Patentlidir) Urun ozel bileşenlere ek olarak ag üzerindeki kurtcuklari azaltan bakir oksit de icermektedir.

Netwax T4 Anti-bite, Netwax NI serisindeki urunlerle ve Notpolish NP urunleriyle karistirilabilir.

### Faydalari

- Ag üzerindeki kurtcuklari azaltir.
- Tekrar surulurken bile kolay kullanilir.
- Yumusak yuzeyler icin duz ve homojen film saglar.
- Hicbir ozel muamele veya havalandirmaya ihtiyac duymadan kapali alanda uygulanabilir.
- Aglar uygulama sonrasini stoklanabilir.
- Aglar yumusak ve esnek kalir.
- Hortum ile su tutarak yosunlar kolayca temizlenebilir.

### Ozellikler

Netwax T4 Anti-bite deki bakir oksit toz yapmaz bu nedenle cevreye zarari yoktur

Su ilaci seyreltmek icin kullanilir. Nemli aglarda da kullanilabilmektedir. Fakat en iyi sonuc kuru aglar üzerinde elde edilir.

Aglarin cok uzun zaman boyunca kullanildigi balik çiftliklerinde direncli su yosunlari aglarda ureyebilir. Bu gibi durumlarda, belirli kosullarda (isi, isik ve sicaklik) su yosunu uremesi onemli derecede artar. Boyle durumlarda aglarin ilac ile korunabilmesi mumkun degildir.

### Kullanım ve Uygulama

Netwax T4 Anti-bite uygulanmadan once aglar mumkun oldukca temiz olmalidir. Temizleme icin NetKem in urunu Notvask tavsiye edilir. Notvast su yosunlarini ve diger pislikleri ortadan kaldirir. Eger mumkunse aglar icin temizleme ag yikama makinesinde yapilmalidir.

Kullanmadan once iyice karistirin. Netwax T4 Anti-bite temiz aglar üzerinde kullanilmalidir. Aglara en az 20 dakika uygulanmalidir. Sonrasinda kurumasi icin asilmalidir. Kuruma suresi ortama bagli olarak yaklasik 8 saattir.

#### Onemli :

Eger aglara daha once uygulama yapilmamissa memnun edici sonucu garantiye almak icin test uygulamasini yapilmalidir. Kucuk bir test bolumun hizli kurutulmasinda sac kurutucu yardimci olabilir. (40 °C asmayin). Testin bilinmeyen aglara uygulanmasi tavsiye edilir.

Tekrar kullanilmadan once aglar tamamen kuru olmalidir.

Boyanmis aglar sadece acik denizlerde kullanilmalidir.

Havuz ve tanklarda kullanilmasi uygulanmis aglarda bakir toplanabileceginden tavsiye edilmez.

**Teslim edilen urun +4 °C sicakligin altinda acilmalidir. Bu sicakligin altinda muhafaza edilmemeli ve kullanilmamalidir.**

Tipik urun bilgisi	Renk, kuru film	Gorunum	pH-degeri	Flashpoint °C
Netwax T4 Anti-bite	Kirmizi	Kirmizi emulsiyon	Yaklasik. 7 (notr)	As delivered: None Dry film: >200